


MP CHROM 80V F KR125



Etiketni material

Izjemno bel, nemokromičen, sijajen etiketni papir z zelo zaprto površino, visoko trdnostjo in funkcionalnim premazom na hrbtni strani.

Lepilo

Lepilo za lepljenje na ohlajene površine, permanentnost obdrži pri zelo nizkih temperaturah. Lepilo je primerno za neposredni stik z živili.

Podlaga

Bel, brezlesen, enostransko premazan silikoniziran papir.

Etiketni material	Metoda	Enote	Tipične vrednosti
Gramatura	ISO 536	g/m ²	80
Debelina	ISO 534	μm	65
Utržna jakost MD, vzd.	ISO 1924-3	N/15mm	69 (-10)
Utržna jakost CD, prečna	ISO 1924-3	N/15mm	39 (-7)
Belina	D65 ISO 24702	%	93 ± 2
Gladkost	Bekk	s	1200
Lepilo			
Lepljivost od plošče (20min, PE)	FTM1	N/25mm	13
Začetna lepljivost zanke (steklo)	FTM9	N/25mm	10
Temp. lepljenja		°C	-5
Delovna temperatura		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	125
Debelina	ISO 534	μm	129
Utržna jakost MD, vzd.	ISO 1924-3	kN/m	/
Utržna jakost CD, prečna	ISO 1924-3	kN/m	/
Transparenca		%	/
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	227
Debelina	ISO 534	μm	210
Odlepljivost od silikona	FTM3	mN/cm	20

Aplikacija in uporaba

Material je namenjen za vse vrste označevalnih etiket, kjer je zahtevana dobra kvaliteta odtisa. Material je primeren tudi za dotisk s termo transfer tiskalnikom.

Predelava in tisk

Etiketni papir omogoča dobro kakovost tiska v vseh tehnikah, ki so običajne pri izdelavi etiket. Silikoniziran papir z nizko toleranco debeline silikona omogoča zelo natančno izsekovanje etiket tudi pri visokih hitrostih. Lepljivost in odlepljivost od silikona nudita dobro predelavo med tiskom in etiketiranjem.

Rok uporabe

Uporabno dve leti v originalni embalaži ter pod standardnimi pogoji (22 °C, 50% RH, brez neposrednega izpostavljanja sončni svetlobi).

Vse informacije temeljijo na naših izkušnjah in znanju. Navedeni podatki so tipične vrednosti. Izdelki se lahko uporabljajo za različne namene, zato priporočamo preverjanje ustreznosti izdelka pred uporabo.